

SERIE NERO · REF. VN-SL-408

Nero Vein

Negro basalto atravesado por vetas de calcita y oro.

Placa porcelánica de alto contraste: fondo negro profundo recorrido por vetas fluidas de blanco calcita y ámbar dorado. Disponible en bookmatch A+B para chimeneas, recepciones e islas de cocina que exigen continuidad de veta.

Categoría	Placas cerámicas
Colección	Sombra
Medidas	120 × 280 cm (12 mm) · 160 × 320 cm (12 / 20 mm) · 120 × 120 cm (6 mm)
Acabados	Pulido · Natural / Mate
Colores	Negro basalto
Aplicaciones	Salones y estancias · Cocinas · Baños · Hostelería y comercial
Plazo	En stock · 7 días

PUNTOS CLAVE

- Bookmatch A+B: Placas espejo con veta continua hasta 6,4 m de longitud.
- Dos acabados: Pulido de alta reflexión o natural sedoso para reducir reflejos.

DIMENSIONES Y PESO

Formatos	120×280 · 160×320 · 120×120 cm
Grosores	6 · 12 · 20 mm
Peso por m²	28 kg (12 mm) · 46 kg (20 mm)
Canto	Rectificado, ±0,2 mm
Bookmatch	Sí, A+B en 160×320 y 120×280

MATERIAL Y RENDIMIENTO

Material	Gres porcelánico técnico de masa coloreada
Absorción de agua	<= 0,1 %
Resistencia a la flexión	>= 50 N/mm²
Resistencia a la helada	Sí
Reacción al fuego	A1
Choque térmico	Sin daño (10 ciclos)

SUPERFICIE Y ACABADO

Resistencia al deslizamiento	R9 (natural) · R9 (pulido, solo pared)
Resistencia a la abrasión	PEI 3 (pulido) · PEI 4 (natural)
Resistencia a manchas	Clase 5
Resistencia química	Clase A (UA / ULA)
Estabilidad del color	Sin variación a la luz

Dureza superficial

Mohs 7–8

Valores de referencia orientativos (datos de demostración).

INSTALACIÓN

- Manipular las placas con ventosas y bastidor; nunca en vertical sin apoyo continuo.
- Aplicar doble encolado con adhesivo C2TE S1 y llana dentada de 10 mm en soporte y pieza.
- Respetar junta mínima de 2 mm en interior y juntas de dilatación cada 25 m² o 6 m lineales.
- Los cortes en obra se realizan con disco de diamante continuo refrigerado por agua.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpieza diaria con agua tibia y detergente neutro; aclarar y secar para evitar cercos de cal.
- Evitar ácidos fuertes (fluorhídrico) y estropajos metálicos en acabados pulidos.
- Las manchas secas se eliminan con limpiador alcalino y cepillo de cerdas suaves.